

fullpaint

LÍNEA:

Esmalte Sintético

PRODUCTO:

Esmalte para pisos

**DESCRIPCIÓN**

Pintura de terminación para pisos, de uso interior y exterior. Formulada a base de resina alquídica, pigmentos, y aditivos de excelente calidad. Posee además componentes específicos para uso en pisos, que le aportan propiedades de antideslizamiento y dureza a la fricción.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Color: Bermellón, cedro y gris.
- Aspecto: Satinado.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Por mano: 12 a 14 m² x litro, logrando entre 30 y 40 micras de espesor respectivamente.
 - Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.
- Tiempo de Secado: Dependiendo del espesor de película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto 3 Hs.
 - Tiempo entre manos: 4 a 8 Hs
 - Secado duro 8 Hs.
- Solvente de dilución: Thinner.
- Presentación: ¼, 1/2, 1, 4 y 20 litros

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

MÉTODO APLICACIÓN

Mezclar bien antes de usar. Se puede ser aplicar a pincel, rodillo o soplete. Diluir convenientemente. Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo (ver boletín técnico de seguridad).

Para la primera mano, se aconseja diluir en partes iguales con Thinner Fullpaint para lograr una buena impregnación de la superficie. Las manos siguientes, diluir 10% con Thinner Fullpaint a fin de lograr el color y terminación deseados. Se aplica con pincel, rodillo y soplete

Cantidad de manos: 3 (tres).

Usos: Constituye un acabado para superficies metálicas, de mampostería y de madera. En caso de pintar mampostería se debe asegurar que el sustrato esté libre de alcalinidad. Siempre se debe aplicar previamente el fondo adecuado al sustrato.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con Thinner Fullpaint y luego con abundante agua y detergente.

Inflamable: 1º categoría

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.