

fullpaint

LÍNEA:

Piscinas

PRODUCTO:

Sellagrieta para piscina

**DESCRIPCIÓN**

Masilla de relleno formulada a base de caucho acrílico de secado por evaporación de los solventes. Aplicado en capas finas, rellena grietas, fisuras e imperfecciones de las piscinas.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Traful y blanco.
- Densidad: 1.5 Kg./Lt.
- Sólidos en volumen: 80%
- Tiempo entre manos: 6 a 8 Hs.
- Presentación: 0.350, 0.700, 1 y 4 litros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Las imperfecciones profundas en la pared o piso deben ser corregidas con revoque.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongo o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Puede utilizar: Espátula o llana.

Cumple la función de rellenar y corregir defectos de las paredes y piso de la piscina, logrando una superficie lisa. Puede ser lijada y luego pintada con pintura para piscinas.

En revoques nuevos se debe aplicar después de los 28 días de fraguado, la superficie debe estar seca, libre de polvo y grasitud.

Si se desea aumentar la capacidad de relleno se le puede incorporar un 5% de cemento en peso (5 gr. de cemento en 100 gr. de Sellagrietas Fullpaint), esto mejora también la adhesión en húmedo.

Si necesita disminuir la viscosidad del Sellagrietas Fullpaint, deberá agregar Diluyente Caucho Fullpaint lo necesario para que la herramienta pueda aplicarlo correctamente.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con Diluyente Caucho Fullpaint y luego con abundante agua y detergente.

Precaución:

No inhalar los vapores provenientes de los envases una vez abiertos, pueden producir irritación de las vías respiratorias.

Inflamable: 1° categoría.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.