

**LÍNEA**

Látex

PRODUCTO

Interior

**DESCRIPCIÓN**

Es una pintura formulada para decorar paredes de mampostería en interiores. Provee una terminación mate. Se puede obtener una amplia gama de colores con el agregado de entonadores universales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Blanco
- Terminación: Mate
- Densidad: 1.50 Kg./Lt.
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: 30 minutos.
 - Repintar: Después de 4 horas.
 - La dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado.
- Poder cubriente: Bueno.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Las imperfecciones de interior deberán corregirse con enduido plástico.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Se recomienda aplicar por lo menos una mano del fijador al agua (*diluido de la siguiente manera: 3 partes de agua por 1 de fijador al agua*). Seguidamente aplicar las manos necesarias de Látex Super Acril Interior hasta lograr la terminación deseada. Algunas superficies debido a su porosidad y absorción pueden requerir más

manos.

MAMPOSTERÍA

- Superficies nuevas: Al iniciar la pintura sobre un revoque nuevo en primer lugar se debe superar la etapa de fraguado y formación de la piedra de cemento, lo que demanda 28 días. De aquí en más, se debe considerar el revoque, su alcalinidad, cohesión, porosidad y humedad.
- Alcalinidad: Se verifica con solución de fenolftaleína. Cualquier superficie que de positivo, no está en condiciones de ser pintada. De no poder esperar más de los 28 días para pintar, se debe aplicar fijador al aguarrás para que selle la superficie y evite el contacto de la pintura con las sustancias cáusticas.
- Cohesión: Si el sustrato se desmembra o se presenta polvoriento, fijarlo convenientemente con sucesivas aplicaciones de Fijador al aguarrás Fullpaint.
- Porosidad: Una superficie porosa requerirá mayor cantidad fijador al agua y de pintura para su sellado y terminación. Tendrá mayor tránsito de agua y será más propensa a las efloraciones salinas y se percudirá más fácilmente. Para mejorar la terminación de una pared, puede usar el enduido plástico (*deberá aplicar fijador al agua antes y después*).
- Humedad: La humedad en exceso puede causar problemas serios a las pinturas, por tanto, no se debe iniciar un trabajo de pintura en tanto haya humedad en el sustrato.

APLICACIÓN

Se aplica con: Pincel, rodillo o soplete.
Diluir con agua lo mínimo necesario para lograr un buen nivelado (10% a 20%).
Manos mínimas: 2 (dos).

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y

seco.

- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.

- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.