

PLUS
ACRIL**LÍNEA:**

Impermeabilizantes

PRODUCTO:

Membrana en pasta

**DESCRIPCIÓN**

Es un recubrimiento elastomérico, formulado para actuar como membrana aislante contra el agua de lluvia en techos y muros. Acepta tránsito liviano.

Formulación aprobada por el CIDEPINT (Muestra N° 3/98, Legajo interno N° 13093).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Blanco, verde, teja, ocre y azul.
- Terminación: Satinada
- Densidad: 1.17 Kg./Lt.
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: 30 minutos.
 - Repintar: Después de 4 - 5 horas.
 - La dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado, no someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- Propiedades de la película: Forma un film satinado de buen poder cubriente.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
Trabajo terminado: 1 m² por litro para darle un espesor mínimo y apropiado a la membrana.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Las pequeñas imperfecciones deberán corregirse con Enduido Plástico Fullpaint
- Las imperfecciones profundas en la pared deben ser corregidas con revoque.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.

- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.
- Puede ser aplicado sobre lozas, fibrocemento, mampostería en general.
- En el caso de chapa galvanizada nueva, hacer primero un tratamiento con Pasivante Fosfatizante para no Ferrosos Fullpaint. Si las chapas están oxidadas, hacer previo un tratamiento anticorrosivo.

APLICACIÓN

Se aplica con pincel, rodillo o soplete.

Primera mano: Diluir en partes iguales con agua.

Manos siguientes: Diluir lo necesario para que la herramienta aplicadora se deslice livianamente (10% a 20 % de agua).

Dejar secar entre manos.

Resultado:

Resistencia a la tracción

Tensión de rotura, kg.cm⁻²: 53

Elongación a la rotura, %: 110

Ensayo de Permeabilidad al agua (B.S. 473/44) No se aprecia pasaje de agua

Riesgos de contacto: una vez que la membrana secó totalmente, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.

- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.