

fullpaint

LÍNEA:

Imprimaciones

PRODUCTO:

Enduido plástico interior

**DESCRIPCIÓN**

Producto acuoso de alta consistencia, formulado con emulsión acrílica y cargas minerales. Destinado a ser aplicado sobre mampostería, hormigón y madera, con el fin de eliminar la rugosidad, corregir y rellenar imperfecciones de interiores. Es ideal para aplicarse como base para pinturas satinadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Blanco.
- Terminación: Mate.
- Densidad: 1,8 Kg/L.
- Secado: Depende del espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: 2 horas.
 - Pintado: 8 horas.
 - Secado duro: 8 horas.
- Rendimiento: Varía según la porosidad de la superficie y el espesor de la película.
 - Aproximadamente 1,5 a 2 kg por metro cuadrado.
- Vehículo: Emulsión acrílica estirenada.
- Dilución: listo para usar.
- Pigmentos: Cargas minerales.
- Presentación: 1, 4, 10 y 20 L.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Diluir 3 partes de agua con 1 parte de *Fijador sellador al agua Fullpaint*. A mayor porosidad, menos dilución.

APLICACIÓN

MAMPOSTERÍA - Superficies nuevas: Al iniciar la pintura sobre un revoque nuevo en primer lugar se debe superar la etapa de fraguado y formación de la piedra de cemento, lo que demanda 28 días. De aquí en más, se debe considerar el revoque, su alcalinidad, cohesión, porosidad y humedad.

- Alcalinidad: Se verifica con solución de fenolftaleína. Cualquier superficie que de positivo, no está en condiciones de ser pintada. De no poder esperar más de los 28 días para pintar, se debe aplicar *Fijador al aguarrás Fullpaint* para que selle la superficie y evite el contacto de la pintura de terminación con las sustancias cáusticas.

- Cohesión: Si el sustrato se desmembra o se presenta polvoriento, fijarlo convenientemente con sucesivas aplicaciones de *Fijador al aguarrás Fullpaint*.

- Porosidad: Una superficie porosa requerirá mayor cantidad *Fijador al agua Fullpaint* y de pintura para su sellado y terminación. Tendrá mayor tránsito de agua y será más propensa a las efloraciones salinas y se percudirá más fácilmente.

- Humedad: La humedad en exceso puede causar problemas serios a las pinturas, por tanto, no se debe iniciar un trabajo de pintura en tanto haya humedad en el sustrato.

- Aplicación: Espátula o llana.

Una vez seco, lijar con lija n° 150 -180. Quitar el polvo con un trapo seco y aplicar *Fijador sellador al agua Fullpaint* antes de la pintura de terminación.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.

- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo
fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.