

fullpaint

LÍNEA

Pisos

PRODUCTO

Revitalizador de pisos



DESCRIPCIÓN

Es un barniz acrílico formulado para la protección y decoración de ladrillos, lajas y similares. Se fabrica en varios colores con un grado de transparencia, para que se aprecie la textura del sustrato, dándole un realce a sus cualidades. Tiene excelente desempeño en exterior.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Color: Verde, rojo, negro y transparente.
- Densidad: 1 Kg./Lt.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Por mano: 10 a 14 m² x litro, logrando entre 30 y 20 micras de espesor respectivamente.
 - Trabajo terminado: 3 a 4 m² (tres manos).
- Secado: Dependiendo del espesor de película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto en 30 minutos.
 - Repintar después de transcurridas 2 a 4 hs.
 - La dureza final del polímero se alcanza a los 21 días de aplicado, no someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- Propiedades de la película: Forma un film elástico, impermeable y de alta adherencia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.

- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Para la primera mano, se aconseja diluir en partes iguales con agua para lograr una buena impregnación de la superficie. Las manos siguientes, diluir 20% con agua a fin de lograr el color y terminación deseados. Se aplica con pincel, rodillo y soplete.
Cantidad de manos: 3 (tres).

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.