

fullpaint

LÍNEA:

Impermeabilizantes

PRODUCTO:Impermeabilizante acrílico
para ladrillos**DESCRIPCIÓN**

Es un excelente acrílico de terminación satinada, para utilizarlos en frentes, muros de ladrillos y hormigón visto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Transparente.
- Terminación: Satinado.
- Densidad: 1,130 Kg/L.
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: 30 minutos.
 - Repintar: 4 horas.
 - Dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado. No someter al lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.
- Propiedades de la película: Forma un film elástico, impermeable y de alta adherencia.
- Dilución: Agua
- Presentación: 1, 4, 10 y 20 L.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Las imperfecciones profundas en la pared deben ser corregidas con revoque.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

- Se aplica con: Pincel, rodillo o soplete.
- Dilución: 10 a 20% con agua.
- Se recomienda como mínimo, 2 manos.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con abundante agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.