

fullpaint

LÍNEA:

Piscinas

PRODUCTO:

Caucho Clorado

**DESCRIPCIÓN**

Fullpaint Piscina Caucho (*base solvente*) es una pintura de alta calidad, formulada para brindar protección en las superficies más exigentes y decorarlas con elegancia.

Forman una película elástica de excelente adherencia que permite la circulación a través de sus poros del agua de la piscina sin formar ampollas. Presentan además buena resistencia a los productos químicos utilizados para el tratamiento del agua.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Celeste, blanco (otros colores a pedido)
- Aspecto: Satinado
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Por mano: 12 a 14 m²/Lt. Logrando un espesor de película seca aproximado de entre 50 a 40 micrones.
 - Trabajo terminado: 3 a 4 m² (*tres manos*).
- Tiempo de Secado: Dependiendo del espesor de película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto 30 minutos.
 - Tiempo entre manos: 6 a 8 Hs
 - Secado duro 8 Hs. La dureza final de la pintura se alcanza a los 21 días de aplicado.
- Dilución: Diluyente Caucho Fullpaint.
- Presentación: 1, 4 y 20 litros.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Las imperfecciones deberán corregirse con Sellagrietas para Piscinas Fullpaint.
- Las imperfecciones profundas en la pared o piso deben ser corregidas con revoque.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.

- En caso de manchas de hongo o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Lavar los utensilios con Diluyente Caucho Fullpaint.

APLICACIÓN

- Aplicar una mano de imprimación preparada de la siguiente manera: 1 parte de pintura con 1 parte de Diluyente Caucho Fullpaint.
- Dejar secar 8 horas.
- Aplicar la segunda mano de pintura diluida un 30% con Diluyente Caucho Fullpaint,
- Dejar secar al menos 6 horas.
- Repetir la operación hasta lograr la terminación deseada.

Importante:

- Dejar secar al menos 48 horas antes de cargar con agua.
- Aplicar por la mañana y siempre en capas finas.

Método: Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete diluido convenientemente. Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo (ver boletín técnico de seguridad).

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con Diluyente Caucho Fullpaint y luego con abundante agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.