

fullpaint

LÍNEA:

Techos

PRODUCTO:

Recubrimiento plástico

**DESCRIPCIÓN**

Es una pintura de gran elasticidad y alto contenido de sólidos con terminación satinada, destinada a impermeabilizar lozas, muros, techos de chapa de zinc, fibrocemento, etc. Presenta buena adherencia sobre metales ferrosos y no ferrosos. Una vez seco forma una membrana impermeable y tenaz. Resiste la acción del agua, el sol y la erosión. Además de ser transitable aporta aislación térmica y reflexión de radiación solar, disminuyendo la temperatura de la superficie.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Colores: Blanco, teja, azul y verde.
- Densidad: 1.30 Kg./Lt. Contenido de sólidos: 55% (por ciento en peso)
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: 30 minutos.
 - Repintado: 4 horas.
 - Dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado, no someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- Propiedades de la película: Forma un film elástico, impermeable y de alta adherencia sobre gran variedad de sustratos. Mampostería, metales ferrosos, metales no ferrosos, madera. En menor grado sobre vidrio y plásticos.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.

- Trabajo terminado: 1 m² por litro.

- Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN:

- Se aplica con pincel, rodillo, soplete, etc.
- Dilución: Agua.
 - Primera mano: Diluir en partes iguales
 - Segunda y tercera mano: Diluir de 10 a 20%

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.